ANYTHANE BG/ Двухкомпонентная акрил-уретановая финишная эмаль
Данное лакокрасочное покрытие представляет собой высококачественную финишную эмаль на основе акрил-уретановой смолы, обладающую прочным покрытием, а также превосходной адгезией, атмосферостойкостью и химической стойкостью. Это высококачественная финишная эмаль для тяжёлых условий эксплуатации. Благодаря эстетичному финишу и отличной способности к сохранению цвета, подходит для наружного применения. Подходит в качестве акрил-уретановой финишной эмали для стальных конструкций благодаря отличной технологичности при безвоздушном распылении.

Применение
Стальные поверхности металлоконструкций и мостов, стальные поверхности различных промышленных объектов

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Химическая основа	Эпоксидная / финишная эмаль (двухкомпонентная)
Время высыхания	

Категория	5°C	20 °C	30 °C
На отлип	1 час	30 минут	20 минут
На отрыв	24 часа	18 часов	12 часов
Межслойный интервал (Min)	48 часов	18 часов	12 часов
Межслойный интервал (Max)	1 месяц	15 дней	7 дней
Время созревания	30 минут	20 минут	10 минут
Жинеспособность смесм	6 часов	5 часов	3 часа

Разбавитель	DR-700
Удельный вес	Прим. 1.2 (на основе белого цвета)
Теоретическая укрывистость	12.5 м²/л (1 слой - 40 мкм)
Цвет	Белый, другие цвета (ограниченно)
Соотношение компонентов смеси	Основа(A)/Отвердитель(B)=7/1 (По весу)
Глянец	Глянцевый
Степень разбавления	Кисть, валик: менее 5% Безвоздушное распыление: менее 10%
Срок годности	12 месяцев (в сухом, прохладном, темном месте с хорошей вентиляцией)
Температура вспышки	Не менее 24°C
Толщина сухой пленки	40 мкм
Объемное содержание сухого остатка	Прим. 50±1%
Единица упаковки	16,5 л
СВОЙСТВА ПРОДУКТА	
Акрил-уретан	Двухкомпонентный продукт, обладающий превосходной атмосферостойкостью в условиях наружной среды.
Отличные свойства пленки	Продукт образует прочную пленку с хорошей адгезией, атмосферостойкостью и химической стойкостью.
Статус сертификации	Сертифицирован знаком качества по стандарту группы (наименование стандарта: уретановая краска, № стандарта: SPS-KPI 5003-1756)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Подготовка поверхности
1. Полностью удалите масло, влагу, песок, пыль и другие посторонние вещества с окрашиваемой поверхности.
2. Тщательно высушите поверхность перед нанесением.
3. После нанесения грунта зачистите сварные швы (почерневшие и заржавевшие участки) лепестковым кругом. Затем выполните подкрашивание этой краской и продолжите окраску.

Метод нанесения
1. Нанесение возможно кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
2. Безвоздушное распыление:

Диаметр сопла: 0.017"~0.021"

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИГМЕНТ
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 29 стр. 23
8 (423) 207-03-08, 8 (800) 222-52-81
noroo.rf@gmail.com
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
8 (999) 333-31-37
noroo.moscow@gmail.com

Давление распыления: более 2500 фунтов/кв. дюйм (176 кг/см²)
Очищайте окрасочное оборудование специальным разбавителем сразу после использования.

Предыдущее и последующее покрытие
Предыдущее покрытие: эпоксидные системы, уретановые краски.

Примечания
1. Полная эксплуатационная стойкость покрытия достигается после выдержки в течение 7 дней при 20°C.
2. Для одного слоя рекомендуется толщина около 40 мкм; при нанесении слишком толстого слоя за один раз могут возникнуть подтёки, пузыри или кратеры.
3. Цвета, содержащие оранжевый и красный пигменты, могут быстро выцветать под воздействием УФ-излучения на открытом воздухе, поэтому для замедления изменения цвета рекомендуется нанесение уретанового лака.
4. При проведении точечного ремонта даже использование того же продукта, цвета, номера партии, степени разбавления, окрасочного оборудования и метода нанесения может вызвать явление дихроизма (различия в оттенке). По возможности рекомендуется окрашивание продуктом той же партии (LOT NO) и теми же инструментами и методами. Перед началом работ убедитесь в отсутствии отклонений по цвету.

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическим опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 29 стр. 23
8 (423) 207-03-08, 8 (800) 222-52-81
noroo.rf@gmail.com
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
8 (999) 333-31-37
noroo.moscow@gmail.com