

ANYTHANE PLUS CLEAR/Двухкомпонентный акрил-уретановый лак

ANYTHANE PLUS CLEAR – этот материал представляет собой высококачественное финишное покрытие на основе акриловой уретановой смолы. Разработан специально для использования внутри различных промышленных помещений, где требуются бесшовные устойчивые к ультрафиолетовому излучению и выцветанию, гладкие, матовые, износостойкие покрытия. Для улучшения эстетики поверхности и снижения чувствительности к влажности окружающей среды. Хорошая механическая прочность, хорошая стойкость к УФ-излучению и выцветанию, низкая степень загрязняемости, хорошая химическая стойкость, поверхность устойчивая к царапинам, легко очищать и обслуживать

Применение

Медико-биологическая промышленность, автомобильная промышленность, пищевая промышленность, промышленные напольные покрытия для складских, логистических и торговых площадей, розничная торговля (например, торговые центры).

СПЕЦИФИКАЦИЯ		2 компонента			
Время высыхания	Категория	5°C	20 °C	30 °C	
	Время жизни смеси	8 часов	4 часа	3 часа	
	Межслойный интервал (Min)	12 часов	8 часов	6 часов	
	Межслойный интервал (Max)	1 мес	15 дней	7 дней	
	Высыхание на отлип	7 часов	6 часов	4 часа	
Разбавитель		DR 700			
Удельный вес		0,96			
Теоретический расход		0,11 кг/м ²			
Цвет		Прозрачный, другие цвета по запросу			
Соотношение компонентов смеси		Основа/Отвердитель = 7/1			
Срок годности		12 месяцев с даты производства (хранение в помещении при 5~35 °C)			
Объем твердого вещества		31±1 %			
Коэффициент разбавления		5%			
Толщина сухой пленки		40 мкр			
Глянец		Гладкая глянцевая поверхность			
Единица упаковки		16 кг			

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адгезия к бетону	> 4 МПа (LC 303)
------------------	------------------

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности

1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 суток при температуре 21 °C и относительной влажности 50%.
2. Поверхность должна быть гладкая, чистая, сухая, очищена от слабо держащихся частиц и загрязнений, например, грязи, масла, жира, различных пропиток и т.п.

Условия покрытия

1. Температура воздуха: от 5 до 35 °C, температура поверхности: не более 40 °C, относительная влажность: не более 80%, влажность бетона: не более 6%
2. Летом в жару (температура воздуха 28 °C или выше; температура поверхности 40 °C или выше) наносить после 16:00, когда поверхность остынет.

Метод нанесения

1. Трещины, щели и стыки между стенами и полом должны быть заделаны материалом NOROOSEAL 6600 или другим прочным ремонтным составом.

Совместимые материалы:

Праймер: Cleanpoxy DNY 200, DNY 200-E, Cleanthane 1000

Промежуточное покрытие: CLEANPOXY DHDC 6200, CLEANPOXY-3100 Eco Tansungtan

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.