**CLEANPOXY CLEAR PRIMER /Проникающая эпоксидная грунтовка**

CLEANPOXY CLEAR PRIMER – это экономичная, двухкомпонентная, вязкая эпоксидная смола на основе растворителя. Для высоких и средне впитывающих оснований. Обеспечивает прочную адгезионную связь между основанием и покрытием. Обладает хорошей проникающей способностью. Хорошо запечатывает и пропитывает пористые поверхности.

**Применение**

Грунтовка для NOROO напольных покрытий на складах, автостоянках, автосервисах, в коммерческих и общественных зданиях и сооружениях; в предприятиях: торговли и общественного питания; пищевой, химической, машиностроительной, фармацевтической, алкогольной и безалкогольной промышленности, в спортивных, медицинских и образовательных учреждениях, офисах, чистых помещениях.

| **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Тип покрытия** | Модифицированная эпоксидная смола. | | | |
| **Время высыхания** | Категория | 5°C | 20 °C | 30 °C |
| | Схватывание | 3 часа | 1 час | 30 мин |
| | Высыхание | 20 часов | 8 часов | 6 часов |
| | Второй слой (Min) | 24 часа | 8 часов | 6 часов |
| | Второй слой (Max) | 1 мес | 15 дней | 8 дней |
| | Срок жизни | 12 час | 5 часов | 2 часа. |
| Данные по сроку жизни и повторному нанесению были получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от условий строительной площадки. | | | | |
| **Удельный вес** | прибл. 0,93 | | | |
| **Теоретический расход** | 0.2 kg/m² | | | |
| **Цвет** | Прозрачный | | | |
| **Соотношение компонентов смеси** | Основа(A)/Отвердитель(B)=4/1 (Весовое соотношение) | | | |
| **Срок годности** | 12 месяцев | | | |
| **Объем твердого вещества** | 30±3 % | | | |
| **Толщина сухой пленки** | 40 мкр | | | |
| **Глянец** | Глянцевый | | | |
| **Единица упаковки** | 14 кг | | | |

| **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | | |
|---|---|---|
| **Твердость по Шору D/1** | 65 | (KS M ISO 868:2003) |
| **Прочность сцепления при растяжении** | 1,5 Н/мм2 | (KS F 4937:2009) |
| **Химстойкость** | Устойчив ко многим химикатам.<br>Обратитесь в технический отдел за более подробной информацией. | |
| **Термостойкость** | Воздействие* | Сухое тепло |
| | Постоянное | +50 °C |
| | * Отсутствие одновременного химического и механического воздействия. | |

**КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

**Обработка поверхности**

1. Выдержать бетон не менее 28 дней при температуре 21°C и относительной влажности 50%.
2. Полностью удалить масло, влагу, песок, пыль и другие посторонние вещества с поверхности и поддерживать гладкость поверхности.

**Условия покрытия**

1. Температура воздуха – 5-35°C, температура поверхности - 40°C или ниже.
Относительная влажность – 80% или ниже, содержание влаги в бетоне – 6% или ниже.
2. Обратите внимание, что из-за природы эпоксидного состава возможно изменение цвета и образование осадка при воздействии внешней окружающей среды. Использование разбавителя в количестве, превышающем рекомендуемое, приводит к дальнейшему замедлению высыхания, снижению твердости, появлению разводов, расслоению цвета и т. д.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИГМЕНТ

г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 29 стр. 23
8 (423) 207-03-08, 8 (800) 222-52-81
noroo.rf@gmail.com
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
8 (999) 333-31-37
noroo.moscow@gmail.com

**Метод нанесения**

Трещины, щели и стыки между стенами и полом заделать эпоксидной шпатлевкой NOROOSEAL 6600 после грунтовки.

1. Добавить отвердитель в основу и использовать после равномерного перемешивания в течение 3-5 минут с помощью механическоё мешалки.
2. Плавно нанесите с помощью зубчатого скребка, резинового скребка и т. д.
3. Чтобы избежать появления воздушных пузырьков на покрываемой поверхности, на грунтовом покрытии не должно быть мест пропуска, поэтому надо сначала очистить поверхность, а потом наносить основное покрытие.

**Важная информация**

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическим опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.



г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 29 стр. 23
8 (423) 207-03-08, 8 (800) 222-52-81
noroo.rf@gmail.com
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
8 (999) 333-31-37
noroo.moscow@gmail.com