

CLEANPOXY DNY- 2200 YE/ Эпоксидный праймер

CLEANPOXY DNY - 2200 YE – это экономичная, двухкомпонентная, низковязкая наполненная эпоксидная смола. Для слабо и средневыпуклых оснований. Связующее для выравнивания бетонов и стяжек.

Применение

Применяется в качестве грунтования бетонных оснований, цементно- песчаных стяжек. Применяется в системах напольных покрытий на складах, автостоянках, автосервисах, в коммерческих и общественных зданиях и сооружениях; в предприятиях: торговли и общественного питания; пищевой, химической, машиностроительной, фармацевтической, алкогольной и безалкогольной промышленности, в спортивных, медицинских и образовательных учреждениях, офисах, чистых помещениях.

СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Тип покрытия	Экономичная, двухкомпонентная, низковязкая эпоксидная смола.			
Время высыхания	Категория	5°C	20 °C	30 °C
	Схватывание	5 часов	3 часа	2 часа
	Высыхание	36 часов	15 часов	10 часов
	Второй слой (Min)	2 дня	1 день	12 часов
	Второй слой (Max)	1 мес	15 дней	7 дней
	Срок жизни	60 мин	30 мин	20 мин
Удельный вес	прибл. 1,43			
Теоретический расход	0.3-0,4 кг/м ²			
Цвет	Серый, любой другой цвет по заказу			
Соотношение компонентов смеси	Основа(А)/Отвердитель(В)=4/1 (Весовое соотношение)			
Срок годности	12 месяцев			
Объем твердого вещества	95±3 %			
Толщина сухой пленки	200-300 μm			
Глянец	Глянцевый			
Единица упаковки	15 кг			

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности

1. Выдержать бетон не менее 28 дней при температуре 21°C и относительной влажности 50%.
2. Бетон требуется отшлифовать или обработать другими механическими способами (фрезеровка, дробеструйная обработка)
3. Полностью удалить масло, влагу, песок, пыль и другие посторонние вещества с поверхности с помощью промышленного пылесоса.

Условия покрытия

1. Температура воздуха – 5-35°C, температура поверхности - 40°C или ниже. Относительная влажность – 80% или ниже, содержание влаги в бетоне – 6% или ниже.
2. Обратите внимание, что из-за природы эпоксидного состава возможно изменение цвета и образование осадка при воздействии внешней окружающей среды. Использование растворителя в количестве, превышающем рекомендуемое, приводит к дальнейшему замедлению высыхания, снижению твердости, появлению разводов, расслоению цвета и т. д.

Метод нанесения

1. Трещины, щели и стыки между стенами и полом заделать эпоксидной шпатлевкой NOOROSEAL.
2. Вымешать тщательно компонент А механическим миксером в течении 3 минут, добавить компонент Б и использовать после равномерного перемешивания в течение 3-5 минут с помощью механического миксера. Плавное нанесение с помощью зубчатого шпателя, резинового скребка и т. д.
3. Чтобы избежать появления воздушных пузырьков на покрываемой поверхности, на грунтовом покрытии не должно быть мест пропуска, поэтому надо сначала очистить поверхность, а потом наносить основное покрытие.

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

