

Cleanpoxy Putty /Быстросохнущая эпоксидная шпатлевка

Материал представляет собой двухкомпонентную эпоксидную шпатлевку 1:1 без растворителя, изготовленную с использованием эпоксидной смолы и пигмента с превосходной прочностью. Это быстросохнущая эпоксидная шпатлевка для напольных покрытий, подходящая для ремонта трещин, сколов, выбоин, так же подходит для восстановления бетонных оснований, благодаря удобному нанесению шпателем и быстрой скорости высыхания.

Применение

Применяется для ремонта бетонных оснований, цементно-песчаных стяжек.

СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Химическая основа	Модифицированная двухкомпонентная эпоксидная смола.			
Время высыхания	Категория	5°C	20 °C	30 °C
	Схватывание	4 часа	2 часа	1 час
	Высыхание	12 часов	5 часов	3 часа
	Второй слой (Min)	24 часа	12 часов	9 часов
	Второй слой (Max)	9 дней	7 дней	3 дня
	Срок жизни	60 мин	30 мин	20 мин
Данные по сроку жизни и повторному нанесению были получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от условий стройплощадки.				
Разбавитель	нет			
Кoeffициент разбавления	Не разбавлять При высокой вязкости в зимний период разбавлять в объёмной пропорции 1%			
Удельный вес	прибл. 1,65			
Теоретический расход	1,68 кг/м ² (1 мм)			
Цвет	Серый			
Соотношение компонентов смеси	Основа(А) 3 кг /Отвердитель(В) 3 кг =1/1 (Весовое соотношение)			
Срок годности	12 месяцев (при температуре от 5 до 35 внутри помещения)			
Толщина сухой пленки	100 µm			
Объёмное содержание сухого остатка	98±2 %			
Глянец	Матовый			
Единица упаковки	6 кг			

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Твердость по Шору D/1	90	KS M ISO 868:2003
Прочность сцепления при растяжении	1,7 Н/мм ²	KS F 4937:2009
Химстойкость	Устойчив ко многим химикатам. Обратитесь в технический отдел за более подробной информацией.	
	Воздействие*	Сухое тепло
	Постоянное	+50 °C
	* Отсутствие одновременного химического и механического воздействия.	

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности

1. Выдержать бетон не менее 28 дней при температуре 21°C и относительной влажности 50%.
2. Полностью удалить масло, влагу, песок, пыль и другие посторонние вещества с поверхности и поддерживать гладкость поверхности.

Условия покрытия

1. Температура воздуха – 5-35°C, температура поверхности - 40°C или ниже.
Относительная влажность – 80% или ниже, содержание влаги в бетоне – 6% или ниже.
2. Обратите внимание, что из-за природы эпоксидного состава возможно изменение цвета и образование осадка при воздействии внешней окружающей среды.

Метод нанесения

1. Нанести на бетонное основание праймер Cleanproху DNY-200, DNY-200-E, Cleanproху Penetrated Primer.
2. Трещины, щели, сколы, выбоины и стыки между стенами и полом заделать эпоксидной шпатлёвкой NOOROSEAL 6600 после грунтовки.
3. Добавить отвердитель в основу и использовать после равномерного перемешивания.
4. Плавнo нанесите с помощью шпателя.

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.