

MVB PRIMER /Эпоксидный праймер для удержания влаги

Этот продукт представляет собой прозрачную двухкомпонентную эпоксидную грунтовку, изготовленную в основном из эпоксидной смолы и модифицированной аминной смолы. Подходит в качестве праймера для пола, обладает превосходной адгезией, проникаемостью, водостойкостью и химической стойкостью. Отсекает влагу, проникающую из-под бетонного основания. При нанесении 110 гр на 1 кв. м. толщина сухого остатка 500 μm

Применение: Эпоксидный праймер для бетонных поверхностей

СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Тип покрытия	Модифицированная эпоксидная смола/Модифицированный амин (2 компонента)			
Время высыхания	Категория	5 $^{\circ}\text{C}$	20 $^{\circ}\text{C}$	30 $^{\circ}\text{C}$
	Отверждение	8 часов	4 часа	3 часа
	Полное высыхание	24 часа	6 часов	4 часа
	Окрашивание (Max)	2 дня	1 день	1 день
	Срок жизни	25 мин	10 мин	5 мин

Срок жизни указанного продукта и время последующего нанесения покрытия были измерены в лабораторных условиях и могут варьироваться от строительной площадки. После максимального времени последующего нанесения покрытия, пленка может потерять адгезию. Пожалуйста, перед нанесением покрытия проверьте правильность обработки поверхности и адгезию.

Разбавитель	Не применяется
Удельный вес	прибл. 1,1
Теоретический расход	0.11 кг/м ² (9.8m ² /l)
Цвет	Прозрачный
Соотношение компонентов смеси	Основа(А)/Отвердитель(В)=2/1 (объем) Основа(А)/Отвердитель(В)=100/45 (вес)
Срок годности	12 месяцев
Коэффициент разбавления	Без разбавления При высокой вязкости в зимний период разбавить в объемном соотношении 1%.
Объем твердого вещества	98 $\pm$ 2 %
Толщина сухой пленки	400~500 μm
Глянец	Глянцевый
Единица упаковки	6,3 кг

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности

1. Выдерживаете бетон не менее 28 дней при температуре 21 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%.
2. Полностью удалите масло, влагу, песок, пыль, цементное молоко и другие посторонние вещества и обеспечьте гладкость поверхности.
3. Основание с сильным впитыванием грунтовки из-за плохого бетона следует укрепить дополнительным покрытием для обеспечения превосходной адгезии.
4. Для высокопрочных бетонов (260кг/см² и выше) следует проводить пескоструйную обработку.

Условия покрытия

1. Температура воздуха: 5–35 $^{\circ}\text{C}$, температура поверхности: 40 $^{\circ}\text{C}$ или ниже. Относительная влажность: 80% или менее.
2. Содержание влаги в бетоне: 6% или менее.

Метод нанесения

1. Укрепите трещины, щели и стыки между стенами и полом эпоксидной шпатлевкой после грунтовки.
2. Равномерно нанести на поверхность с помощью валика и т.п. после равномерного смешивания основы и отвердителя.
3. Добавьте отвердитель в основу и используйте после равномерного перемешивания в течение 3-5 минут механической мешалкой.

Соответствующие строительные спецификации

Праймер: Primer MVB

Верхний слой: эпоксидная система, уретановая система.

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.