NEW HARDENER PRIMER/ Эпоксидный грунт
NEW HARDENER PRIMER – это экономичная, двухкомпонентная, низковязкая эпоксидная смола, не содержащая растворитель. Обеспечивает прочную адгезионную связь между основанием и покрытием. Подходит так же для применения на керамических изделиях. Используется в эпоксидных и полиуретановых системах.

Применение
Применяется в качестве грунтовки бетонных оснований, цементно-песчаных стяжек

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Тип покрытия	Модифицированная эпоксидная смола.
Время высыхания	

Категория	5oC	20 oC	30 oC
Схватывание	3 часа	1 час	30 мин
Полное высыхание	36 часов	18 часов	12 часов
Межслойный интервал (Min)	36 часов	18 часов	12 часов
Межслойный интервал (Max)	7 дней	4 дня	3 дня
Срок жизни	12 часов	8 часов	5 часов

Данные по сроку жизни и повторному нанесению были получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от условий строительной площадки.

Удельный вес	прибл. 1,39
Теоретический расход	0.18 kg/m²
Цвет	Прозрачный
Соотношение компонентов смеси	Основа(A)/Отвердитель(B)=4/1 (Весовое соотношение)
Срок годности	12 месяцев
Объем твердого вещества	61±3 %
Толщина сухой пленки	80 мкр
Глянец	Матовый
Единица упаковки	18 кг

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности
1. Выдерживайте бетон не менее 28 дней при температуре 21°C и относительной влажности 50%.
2. Полностью удалите масло, влагу, песок, пыль, цементное молоко и другие посторонние вещества и обеспечьте гладкость поверхности.
3. Основание с сильным впитыванием грунтовки из-за плохого бетона следует укрепить. дополнительным покрытием для обеспечения превосходной адгезии.
4. Для высокопрочных бетонов (260кг/см2 и выше) следует проводить пескоструйную обработку.

Условия покрытия
1. Температура воздуха: 5–35°C, температура поверхности: 40°C или ниже. Относительная влажность: 80% или менее.
2. Содержание влаги в бетоне: 6% или менее.
Обратите внимание, что из-за природы эпоксидного состава возможно изменение цвета и образование осадка при воздействии внешней окружающей среды. Использование разбавителя в количестве, превышающем рекомендуемое, приводит к дальнейшему замедлению высыхания, снижению твердости, появлению разводов, расслоению цвета и т. д.

Метод нанесения
1. Трещины, щели и стыки между стенами и полом заделать эпоксидной шпатлевкой NOROOSEAL 6600 после грунтовки.
2. Добавить отвердитель в основу и использовать после равномерного перемешивания механическим способом в течение 3 минут.
3. Плавно нанесите с помощью валика.
4. Чтобы избежать появления воздушных пузырьков на покрываемой поверхности, на грунтовом покрытии не должно быть мест пропуска, поэтому надо сначала очистить поверхность, а потом наносить основное покрытие.

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИГМЕНТ
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 29 стр. 23
8 (423) 207-03-08, 8 (800) 222-52-81
noroo.rf@gmail.com
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
8 (999) 333-31-37
noroo.moscow@gmail.com

исследований и существующем практическим опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 29 стр. 23
8 (423) 207-03-08, 8 (800) 222-52-81
noroo.rf@gmail.com
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
8 (999) 333-31-37
noroo.moscow@gmail.com