

PRIMER ECO-CRETE/Полиуретан-цементный праймер

Трехкомпонентный полиуретан-цементный праймер для бетонных полов. Не содержит летучих органических соединений и не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации. Используется в системе ECO-CRETE.

Применение

Производственные помещения пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Химическая основа		Полиуретановая смола / сухая смесь (трехкомпонентная)		
Время высыхания		Категория	5°C	20 °C
		Отверждение	12 часов	6 часов
		Полное высыхание	24 часа	12 часов
		Окрашивание (Min)	24 часа	16 часов
		Окрашивание (Max)	72 часа	48 часов
		Срок жизни	25 минут	20 минут
		Вышеуказанное время до окрашивания и срок жизни измерялись в лабораторных условиях и могут изменяться в зависимости от условий конкретной площадки.		
Разбавитель		DR-700, DR-700L, DR-790		
Удельный вес		1.5		
Теоретический расход		0.4 кг/м ²		
Цвет		Слоновая кость		
Соотношение компонентов смеси		Основа/Отвердитель/Порошок =2.8/2.8/4.0(по весу)		
Срок годности		6 месяцев с даты производства (хранение в помещении при 5~35 °C)		
Точка вспышки		110°C		
Объем твердого вещества		95 ±3 %		
Глянец		Матовый		
Толщина нанесения		120 pm		
Коэффициент разбавления		Без разбавления При высокой вязкости в зимний период разбавить в объемном соотношении 1%.		
Единица упаковки		9,6 кг		

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности

1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 дней при температуре 21 °C и относительной влажности 50%. (PH 7~9)
2. Поверхность должна быть очищена от слабо держащихся частиц и загрязнений, например, грязи, масла, жира и различных пропиток и т.п.
3. Устраните серьезные неровности или трещины с помощью пасты из материала промежуточного покрытия.

Условия покрытия

1. Температура воздуха: 5~35°C, температура поверхности: 40°C или ниже.
2. Влажность бетона: 6% или меньше

Метод нанесения

1. Наносите равномерно, используя металлический шпатель.
2. При нанесении на вертикальные поверхности, наносите верхний слой до затвердевания базового слоя, чтобы обеспечить адгезию

Если на вертикальной поверхности образуется излишек материала, ECO-CRETE RG может стекать.

Соответствующие строительные спецификации

Праймер: ECO-CRETE PRIMER

Основной слой: ECO-CRETE 200 SL, ECO-CRETE RG

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.