

SUPER SEAL PLUS/ Полуэластичная шпатлевка

Шпатлевка для обработки поверхности, которая придает покрытию эластичность благодаря использованию специальной акриловой эмульсионной смолы и соответствующих пигментов. Обладает отличной водостойкостью, щелочестойкостью, удобством в работе и адгезией. В частности, это высококачественная полуэластичная шпатлевка, сочетающая преимущества фасадной и эластичной шпатлевок.

Назначение

Герметик для коммерческих зданий, жилых домов, общественных объектов и т.д.

СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Химическая основа	Специальная акриловая эмульсионная / Фасадная эластичная шпатлевка (на водной основе)		
Время высыхания	Категория	20 °C	Примечания
	На отрыв	24 часа	На основе толщины пленки 1 мм
Разбавитель	Водопроводная вода при необходимости (до 10%)		
Удельный вес	Прим. 1.58		
Теоретическая укрывистость	0.3~0.4 м²/кг		
	Теоретический расход может изменяться в зависимости от метода нанесения и толщины пленки.		
Межслойный интервал	20°C, достаточная вентиляция, минимум 24 часа		
Цвет	Белый		
Срок годности	12 месяцев (в сухом, прохладном, темном месте с хорошей вентиляцией)		
Метод нанесения	Кисть, валик, распыление		
Толщина сухой пленки	1 мм		
Объемное содержание сухого остатка	Прим. 61 %		
Финишное покрытие	KS M 6010 Класс 1 Сорт 1/2		
Единица упаковки	20 кг		
СВОЙСТВА ПРОДУКТА			
Отличная технологичность	Финишное покрытие гладкое, покрытие практически не имеет неравномерности блеска.		
Совместимость с финишными покрытиями	Может использоваться под финишные покрытия как 1-го, так и 2-го сорта (по KS M 6010).		
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ			
Подготовка поверхности			
1. Полностью удалите пыль, грязь, масло и т.д. после достаточного отверждения основания (более 30 дней для новой поверхности).			
Метод нанесения			
1. Наносите тонким слоем с помощью шпателя для шпатлевки и скребка. Если требуется толстое нанесение, наносите тонкими слоями в несколько приемов.			
2. Наносите за один раз толщину мокрой пленки не более 2 мм и приступайте к следующему этапу после высыхания.			
Важная информация			
Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.			