

TANSUNG TAN BINDER UB-500/Однокомпонентный эластичный уретановый клей для резиновой крошки

Это уретановый клей на основе влаготверждаемой полиуретановой смолы, соответствующий КС Ф 3888-2 (уличные спортивные сооружения - эластичный набивочный материал). Это напольный материал для нанесения покрытий путем смешивания с резиновой крошкой. Его отличная амортизирующая способность и эластичность снижают утомляемость и истощение физических сил пешеходов. Он имеет противоскользящий эффект за счет выбора определенного размера крошки, и может быть различных цветов и дизайна. Эластичный набивочный материал представляет собой материал для покрытия полов, применяемый в спортивных сооружениях, обеспечивающий превосходную проходимость при отличной адгезии и эластичности.

Применение

Напольный материал для школьных спортивных сооружений, многофункциональных арен и бетонных поверхностей, требующих эластичности.

поверхности, треснувших ластиности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ				
Тип покрытия	Полиуретановая смола (однокомпонентная)			
Соотношение использования отвердителя и катализатора	категория	5 ⁰ С	20 ⁰ С	30 ⁰ С
	Отверждение	5 часов	2 часа	1 час
	Полное высыхание	24 часа	12 часов	6 часов
	Верхний слой (min)	26 часов	24 часа	12 часов
	Верхний слой (max)	72 часа	48 часов	36 часов
	Срок жизни смеси	60 минут	40 минут	30 минут
	Указанная выше жизнеспособность и время последующего покрытия были измерены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от условий строительной площадки.			
Разбавитель	DR-700, DR-700L, DR-790			
Удельный вес	1.07			
Теоретический расход	Крошка: Клей = 100 : более 15(нижний слой) Крошка: Клей = 100 : более 20(верхний слой)			
Цвет	Прозрачный			
Срок хранения	6 месяцев			
Коэффициент разбавления	>Без разбавления			
Содержание сухого вещества	96 ±3 %			
Глянец	Полу-глянцевый			
Упаковка	18 кг			
СВОЙСТВА ПРОДУКТА				
Предел прочности	Более 0,6 Н/мм ²			
Коэффициент вытяжки	Более 60 %			
Твердость	по Шору Е 40 ~ 70			
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ				
Подготовка поверхности				
1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 дней при температуре 21 °С и относительной влажности 50%.				
2. Поверхность должна быть гладкой и очищенной от слабо держащихся частиц, загрязнений, например, грязи, масла, жира и различных пропиток и т.п.				
3. Для бетонов высокой прочности (260кг/см2 и выше) следует проводить пескоструйную обработку.				
Условия нанесения				
1. Температура воздуха: 5~35°С, температура поверхности: 40°С или ниже, относительная влажность: 80% или менее.				
2. Содержание влаги в бетоне: 6% или меньше.				
Метод нанесения				

1. Нанесите ровно на поверхность с грунтовочным покрытием с помощью зубчатого скребка, резинового скребка, вил, валика и т. д.
 2. Используйте специальную мешалку (60 об/мин или более) и равномерно перемешивайте эластомерные связующие вещества и крошку более 3 минут.
 3. После укладки распределите материал до определенной толщины и обработайте поверхность нагревательным валиком. (160°C летом, 200°C и ниже зимой).
- Соответствующие спецификации строительства:
 Праймер: Clean Thane 1000 или DHDC-1100AS или уретановый праймер

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.