

NOROO WAY A-PT (ММА)/Противоскользящее покрытие

NOROO WAY B-PT — это противоскользящий двухкомпонентный полиметилметакрилатный самовыравнивающийся состав для стяжек на основе реактивных акриловых смол. Время высыхания менее 1 часа, независимо от температуры. Предусмотрено добавление кварцевого песка в виде наполнителя.

Применение

Перекрестки, крутые повороты дорог, автобусные остановки

СПЕЦИФИКАЦИЯ					
Тип покрытия	Акриловая система (Двухкомпонентная)				
Соотношение использования отвердителя и катализатора	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Катализатор(г)
	30	150	-30	540	460
	20	240	-20		400
	10	300	-10		300
	5	350	-5		230
			0	460	160
Указанное выше количество отвердителя меняется в зависимости от температуры. Пожалуйста, используйте на основании указанное количество отвердителя.					
Разбавитель	Не применимо				
Удельный вес	Приблизительно 1.78				
Теоретический расход	3.56 кг/м ² (При толщине 2 мм				
Цвет	Красно-коричневый, другие цвета под заказ				
Время отверждения	Менее 1 часа				
Срок хранения	6 месяцев				
Количество кремнезема	Цветной кремнезем (No5) базовая массовая доля 20%				
Коэффициент разбавления	>Без разбавления				
Содержание сухого вещества	99±1 %				
Толщина сухой пленки	2.2 мм				
Внешний вид	Полу-глянцевый				
Упаковка	20 кг				
Срок жизни (20С)	12 минут				

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Подготовка поверхности

1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 дней при температуре 21 °С и относительной влажности 50%.
2. Поверхность должна быть гладкой и очищенной от слабо держащихся частиц, загрязнений, например, грязи, масла, жира и различных пропиток и т.п.
3. Для бетонов высокой прочности (260кг/см² и выше) следует проводить пескоструйную обработку.

Условия нанесения

1. Температура воздуха: 5–35°С, температура поверхности: 40°С или ниже. Относительная влажность: 80% или меньше.
2. Влажность бетона: 6% или меньше
1. Свежий асфальт необходимо достаточно высушить в течение как минимум 3 месяцев при температуре 20°С.

Метод нанесения

1. На асфальт промежуточный/верхний слой наносится непосредственно без грунтовок.
2. Для обеспечения надлежащего сопротивления скольжению следует использовать рекомендуемое количество кварцевого песка
3. Используйте зубчатый шпатель.
4. Во время нанесения необходимо проветривать помещение, чтобы не допустить появления запаха. Чем выше температура пола и окружающей среды, тем сильнее запах

Соответствующие строительные спецификации
Праймер : NOROO WAY C-100(MMA) ПРАЙМЕР (использовать для бетонных поверхностей)
Промежуточный/верхний слой : NOROO WAY A-PT(MMA)

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.