NOROO

NOROO WAY CLEAR PRIMER/ MMA Праймер

NOROO WAY CLEAR PRIMER —двухкомпонентный праймер с низкой вязкостью и быстрым набором прочности на основе реактивных акрилатных смол для использования в модульной системе NOROO WAY MMA

Применение

Используется в качестве быстродействующей грунтовки с низкой вязкостью для получения беспористого цементного основания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Тип покрытия	Акриловая система (Двухкомпонентная)
Соотношение использования отвердителя и катализатора	

Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Катализатор(г)
30	300	-30	900	1050
20	450	-20		900
10	560	-10		600
5	710	-5		450
		0		300

Указанное выше количество отвердителя меняется в зависимости от температуры. Пожалуйста, используйте на основание указанное количество отвердителя.

Разбавитель	Не применимо
Удельный вес	Приблизительно 0.94
Теоретический расход	0.38 кг/м^2 (При 400 μm)
Цвет	Прозрачный
Время отверждения	Менее 1 часа
Срок хранения	6 месяцев
Коэффициент разбавления	>Без разбавления
Содержание сухого вещества	99±1 %
Толщина сухой пленки	400~600 μm
Внешний вид	Полу-глянцевый
Упаковка	15 кг
Срок жизни (20С)	12 минут

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности

1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 дней при температуре 21 ^{o}C и относительной влажности 50%.
2. Поверхность должна быть гладкой и очищенной от слабо держащихся частиц, загрязнений, например, грязи, масла, жира и различных пропиток и т.п.
3. Для бетонов высокой прочности (260кг/см2 и выше) следует проводить пескоструйную обработку.

Условия нанесения

1. Температура воздуха: 5–35°C, температура поверхности: 40°C или ниже. Относительная влажность: 80% или меньше.
2.Влажность бетона: 6% или меньше
3. Свежий асфальт необходимо достаточно высушить в течение как минимум 3 месяцев при температуре 20°C.

Метод нанесения

1.Толщина сухого остатка праймера должна быть не менее 0,4 мм. Если толщина сухой пленки менее 0,4 мм, возможно недостаточное высыхание.
2.Слишком энергичное применение валика после нанесения покрытия может замедлить высыхание.
3.Никогда не используйте растворитель.
4.Во время нанесения необходимо проветривать помещение, чтобы не допустить появления запаха. Чем выше температура пола и окружающей среды, тем сильнее запах.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПИГМЕНТ

г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 29 стр. 23
8 (423) 207-03-08, 8 (800) 222-52-81
noroo.rf@gmail.com
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
8 (999) 333-31-37
noroo.moscow@gmail.com

Соответствующие строительные спецификации Праймер : NOROO WAY CLEAR PRIMER Промежуточный/верхний слой: NOROO WAY CLEAR SILICA Финишный слой : NOROO WAY CLEAR PRIMER
Важная информация Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическим опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 29 стр. 23
8 (423) 207-03-08, 8 (800) 222-52-81
noroo.rf@gmail.com
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
8 (999) 333-31-37
noroo.moscow@gmail.com