

NOROO WAY CLEAR SILICA MMA

NOROO WAY CLEAR SILICA — это бесцветный, двухкомпонентный полиметилметакрилатный самовыравнивающийся состав для бетонных оснований на основе реактивных акриловых смол, устойчив к ультрафиолету.

Применение

Для быстрого покрытия парковок и гаражей в многоэтажных домах

СПЕЦИФИКАЦИЯ					
Тип покрытия					
Соотношение использования отвердителя и катализатора	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Катализатор(г)
	30	300	-30	900	1050
	20	450	-20		900
	10	560	-10		600
	5	710	-5		450
			0		300
Указанное выше количество отвердителя меняется в зависимости от температуры. Пожалуйста, используйте на основании указанное количество отвердителя.					
Разбавитель					
Не применимо					
Удельный вес					
Приблизительно 0.95					
Теоретический расход					
1.1 кг/м ² ,песок 2,2 кг/ м ²					
Цвет					
Прозрачный					
Время отверждения					
Менее 1 часа					
Срок хранения					
6 месяцев					
Количество кремнезема					
нет					
Коэффициент разбавления					
>Без разбавления					
Содержание сухого вещества					
99±1 %					
Толщина сухой пленки					
2 мм					
Внешний вид					
Полу-глянцевый					
Упаковка					
15 кг					
Срок жизни (20С)					
10 минут					

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности

1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 дней при температуре 21 °С и относительной влажности 50%.
2. Поверхность должна быть гладкой и очищенной от слабо держащихся частиц, загрязнений, например, грязи, масла, жира и различных пропиток и т.п.
3. Для бетонов высокой прочности (260кг/см² и выше) следует проводить пескоструйную обработку.

Условия нанесения

1. Температура воздуха: 5–35°С, температура поверхности: 40°С или ниже. Относительная влажность: 80% или меньше.
2. Влажность бетона: 6% или меньше
3. Свежий асфальт необходимо достаточно высушить в течение как минимум 3 месяцев при температуре 20°С.

Метод нанесения

1. Наасфальтпромежуточный/верхнийслойнаноситсянепосредственнобезгрунтовки.
2. Для обеспечения надлежащего сопротивления скольжению следует использовать рекомендуемое количество кварцевого песка
3. Используйте зубчатый шпатель.
4. Во время нанесения необходимо проветривать помещение, чтобы не допустить появления запаха. Чем выше температура пола и окружающей среды, тем сильнее запах.

Соответствующие строительные спецификации

Праймер : NOROO WAY C-100(MMA) только для бетона , NOROO WAY MMA CLEAR PRIMER
Промежуточный/верхний слой : NOROO WAY CLEAR SILICA
Финишный слой NOROO WAY CLEAR TOP COAT

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.