

NOROO WAY CLEAR TOP MMA

NOROO WAY CLEAR TOP — бесцветный, двухкомпонентный полиметилметакрилатный финишный запечатавающий лак на основе реактивных акриловых смол, устойчив к ультрафиолету

Применение

Финишное покрытие для системы NOROO WAY MMA

СПЕЦИФИКАЦИЯ					
Тип покрытия	Акриловая система (Двухкомпонентная)				
Соотношение использования отвердителя и катализатора	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Температура основания(С)	Отвердитель(г)	Катализатор(г)
	30	300	-30	900	1050
	20	450	-20		900
	10	560	-10		600
	5	710	-5		450
			0		300
	Указанное выше количество отвердителя меняется в зависимости от температуры. Пожалуйста, используйте на основание указанное количество отвердителя.				
Разбавитель	Не применимо				
Удельный вес	Приблизительно 0.95				
Теоретический расход	0.38 кг/м ² (При 400 μm)				
Цвет	Прозрачный				
Время отверждения	Менее 1 часа				
Срок хранения	6 месяцев				
Количество кремнезема	нет				
Коэффициент разбавления	>Без разбавления				
Содержание сухого вещества	99±1 %				
Толщина сухой пленки	400~600 μm				
Внешний вид	Полу-глянцевый				
Упаковка	15 кг				
Срок жизни (20С)	10 минут				

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Обработка поверхности

1. Бетонное основание должно быть выдержано минимум 28 дней при температуре 21 °С и относительной влажности 50%.
2. Поверхность должна быть гладкой и очищенной от слабо держащихся частиц, загрязнений, например, грязи, масла, жира и различных пропиток и т.п.
3. Для бетонов высокой прочности (260кг/см² и выше) следует проводить пескоструйную обработку.

Условия нанесения

1. Температура воздуха: 5–35°С, температура поверхности: 40°С или ниже. Относительная влажность: 80% или меньше.
2. Влажность бетона: 6% или меньше
3. Свежий асфальт необходимо достаточно высушить в течение как минимум 3 месяцев при температуре 20°С.

Метод нанесения

1. На асфальт промежуточный/верхний слой на носится непосредственно без грунтовки.
2. Для обеспечения надлежащего сопротивления скольжению следует использовать рекомендуемое количество кварцевого песка
3. Используйте зубчатый шпатель.
4. Во время нанесения необходимо проветривать помещение, чтобы не допустить появления запаха. Чем выше температура пола и окружающей среды, тем сильнее запах.

Соответствующие строительные спецификации

Праймер : NOROO WAY C-100(MMA) только для бетона , NOROO WAY MMA CLEAR PRIMER
Промежуточный/верхний слой : NOROO WAY CLEAR SILICA
Финишный слой NOROO WAY CLEAR TOP COAT

Важная информация

Все данные, приведенные в этом Техническом описании, основываются на результатах лабораторных исследований и существующем практическом опыте компании. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.